

Référence : **PH169A****Fiche Technique****PRIMOBLOC ANTICO BLANC – Fixateur - Bloqueur de fonds - Promoteur d'adhérence en phase aqueuse – Anti-corrosion****DESCRIPTIF**

PRIMOBLOC ANTICO est un primaire d'adhérence en phase aqueuse, bloqueur de fonds et isolant pour de multiples supports sauf matières plastiques.

PRIMOBLOC ANTICO est spécialement formulé pour assurer la compatibilité du système PrimaTherm® avec les membranes bitumineuses (bloque les exsudations de bitume et d'huiles + bouche-pore) et garantir l'adhérence sur bac-acier laqué. Il permet de bloquer et stabiliser les zones ponctuelles de corrosion. Ne convient pas à un traitement anti-corrosion généralisé.

→ Bloque les remontées de goudrons des membranes bitumineuses (évite les risques de colorations indésirables du film).

→ Impression fixatrice de fonds poudreux, farineux, poreux (supports minéraux).

→ Excellente adhérence et propriétés anti-corrosion.

PRINCIPALES PROPRIETES

- Bloqueur de tâches et tanins / d'exsudation de bitume / fort pouvoir isolant → évite la coloration du film de finition
- Fixateur / Bloqueur de fonds / Anti-corrosion
- Excellente adhérence multi-support (métaux ferreux et non ferreux, membranes bitumineuses, anciennes peintures, métal prélaqué, supports minéraux)
- Confort et facilité d'application : sans coulures ni éclaboussures.
- Phase aqueuse / nettoyage à l'eau
- Garnissant / opacifiant
- Application mécanique (airless) ou manuelle.

DONNEES TECHNIQUES / CARACTERISTIQUES (à 20°C – HR< 80°)

Aspect	Mat velouté
Diluant	EAU
Dilution	Brosse / rouleau : 0 à 10 % Airless : 0 %
Viscosité	2500 mPa.s

Densité	1.4 +/- 0.05
Extrait Sec	57.5 %
Taux de COV	24.95 g/L (cat. II Aj ; max 140 g/L)
Temps de sèche	Hors Poussière : 15 min / Sec : 4h / Recouvrable : 12 h
Rendement théorique	6 à 10 m ² /L par couches selon porosité et rugosité du support
Nettoyage du matériel	EAU

CONSEILS D'UTILISATION

Préparation des supports

Sur anciens fonds déjà peints (ex : bac-acier prélaqué) : S'assurer de la cohésion et de l'adhérence de l'ancienne peinture au support. Mater par ponçage les parties brillantes. Dégraissage, nettoyage et dépoussiérage soigné. Procéder à un test d'application pour s'assurer de la compatibilité et de l'adhérence du PH169A sur l'ancien fond.

Sur supports minéraux : correctement préparés et conformes aux DTU en vigueur.

Sur membrane bitumineuse : nous consulter et se référer à notre Protocole d'Application système PRIMATHERM®.

Sur métaux ferreux et non-ferreux (Alu, Galva, Inox) : Dégraisser soigneusement au D40 et éliminer toute oxydation par une préparation mécanique (ponçage, grattage, sablage, etc.). Sur Alu et Galva un léger ponçage ou dérochage est recommandé (nous consulter).

Application S'applique en 1 couche à une température supérieure à 8°C et hygrométrie inférieure à 80%.

Précautions **Ne pas mélanger avec un autre produit.**

Dans le cas d'une application par pulvérisation : veiller à ce que le matériel soit correctement nettoyé et débarrassé de tout résidu d'une autre peinture.

Nettoyer rapidement les outils après l'application (forte adhérence).

Sécurité Tenir hors de portée des enfants.

Bien refermer les emballages entamés et stocker à l'abri de la chaleur.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité et bien lire l'étiquette avant utilisation.

CONDITIONNEMENTS / COULEURS

- 10L – 180L
- Blanc